

Mapeprim SP

Primaire d'accrochage pour ragréage et mortier colle sur supports techniques



DOMAINE D'APPLICATION

- Primaire d'accrochage et d'interposition sur plancher bois et sur panneaux dérivés du bois avant application d'un ragréage adapté.
- Primaire d'accrochage sur support bois avant application du système de protection à l'eau sous carrelage MAPEI (**Mapegum WPS**).
- Primaire d'accrochage pour enduits de lissage ou de ragréages MAPEI sur anciens revêtements (carrelages, dalles semi-flexibles).

CARACTERISTIQUES

- Spécial rénovation de supports techniques
- Bicomposant
- Application simple
- Forte adhérence

SUPPORTS ADMISSIBLES

Sol :

- panneaux dérivés du bois
- plancher bois
- chape asphalte
- ancien carrelage - dalles vinyles semi-rigides

Autre support : nous consulter

MODE D'EMPLOI

Préparation du support

Plancher bois à lames

Revisser les lames mobiles, remplacer les lames cassées, éliminer les cires et vernis par ponçage à sec, dépoussiérer.

Les supports doivent être propres, sains, secs, solides, stables, aérés en sous face, conformes aux prescriptions des «guides de rénovation» et leur modificatif n° 2055 du CSTB.

Planchers en panneaux dérivés du bois CTB-H et CTB-X
Eliminer toute substance susceptible de nuire à l'adhérence et dépoussiérer soigneusement.

Les panneaux doivent avoir été mis en œuvre conformément aux indications du D.T.U. 51.3.

Le plancher doit répondre aux spécifications du CPT n°3635 et des «guides de rénovation» et leur modificatif n°2055 du CSTB.

Sur anciens revêtements (dalles vinyles thermoplastiques semi-rigides, carrelage) s'assurer de l'adhérence du revêtement)

Eliminer toute substance susceptible de nuire à l'adhérence par tout moyen adapté. Les supports doivent être propres, sains, secs, solides, non sujets à des remontées d'humidité, non fissurés, conformes aux exigences du CPT ou du DTU dont relève le revêtement final.

Se reporter également aux guides de rénovation n°3389 et n°2055 du CSTB.

Préparation du mélange

Verser la totalité du composant A dans le composant B puis mélanger jusqu'à parfaite homogénéité.

Après préparation, le mélange peut être utilisé pendant 1 heure environ (à + 20°C).

Application

Appliquer le mélange à la brosse ou au rouleau en une couche fine et continue.

Laisser sécher complètement **Mapeprim SP** avant toute application (3 heures minimum à + 20°C). Le délai de séchage est allongé par temps froid et/ou humide.

Mapeprim SP doit être recouvert 24 heures au plus tard après son application.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE EN ŒUVRE

Mapeprim SP composant A est dangereux pour les yeux et la peau et peut causer des réactions allergiques ainsi que des dommages oculaires chez les sujets prédisposés. Utiliser des vêtements de protection, des gants et des lunettes ; en cas de contact avec les yeux, rincer abondamment et consulter un médecin.

Mapeprim SP, composants A et B, sont dangereux pour l'environnement aquatique : éviter de répandre le produit dans l'environnement. Pour toute information complémentaire concernant l'utilisation correcte du produit, il est recommandé de consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs moyennes de laboratoire données à titre indicatif)

IDENTIFICATION DU PRODUIT

	Composant A	Composant B
Consistance :	liquide fluide	liquide fluide
Couleur :	bleu	blanc
Masse volumique (g/cm ³) :	1,2	1,03
pH :	7	10
Extrait sec (%) :	61	41
Viscosité Brookfield (mPa.s) :	19.000 Mobile 6 - Vitesse 10	1.400 Mobile 2 - Vitesse 10

DONNÉES D'APPLICATION (à + 23°C / 50% H.R.)

Rapport du mélange :	Comp. A : Comp. B = 1 : 1	
Viscosité Brookfield du mélange (mobile 2 - vitesse 10) (mPa.s) :	8000	
Masse volumique du mélange (kg/m ³) :	1100	
Durée de vie du mélange :	environ 3 heures	
Température d'application :	de + 5°C à + 40°C	
Temps de séchage :	de 1 à 3 heures	
Délai d'attente maximum avant recouvrement :	24 heures	

CONSOMMATION

100 à 200 g/m² en fonction de la porosité du support.

NETTOYAGE

Le produit frais se nettoie à l'eau.

CONDITIONNEMENT

Mapeprim SP est livré en kits prédosés :

Kit de 4 kg : Partie A : 2 kg Partie B : 2 kg

Kit de 8 kg : Partie A : 4 kg Partie B : 4 kg

STOCKAGE

Mapeprim SP peut être stocké 12 mois en emballage d'origine et en local tempéré.

CRAINT LE GEL.

DANGER - RESPECTER LES PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Toutes les références relatives à ce produit sont disponibles sur demande et sur le site www.mapei.fr ou www.mapei.com

N.B PRODUIT RESERVE À UN USAGE PROFESSIONNEL

N.B. Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent à des valeurs d'essais en laboratoire. Vérifier avant utilisation si le produit est bien adapté à l'emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur. Ce produit est garanti conformément à ses spécifications, toute modification ultérieure ne saurait nous être opposée. Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné. Nous nous réservons le droit de modifier notre documentation technique. Il y a donc lieu de vérifier que le présent document correspond à notre dernière édition.



533-10-2013

La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite sans l'autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon